



Protiskluzový přípravek na přírodní kámen R-9G

Protiskluzový prostředek na vodní bázi určený ke snížení možnosti uklouznutí na mokřích podlahách zvýšením koeficientu tření ošetřených ploch, aniž by byl ovlivněn přirozený vzhled podlahy.

Anorganické povrchové aktivátory obsažené v přípravku vytvářejí v důsledku reakce chemické přeměny trvalé mikrostruktury, které způsobují, že je přípravek odolný proti poškození zvýšením kinetického tření. Výrobek lze použít na vnitřní i venkovní povrchy starých i nových podlah.

Vhodné pro povrchy z žuly a ruly.

Vlastnosti:

Dlouhodobý protiskluzový účinek.
Zachovává původní barvu povrchu.
Bezpečný pro povrchy z přírodního kamene.

Aplikace:

Přípravek je možno ihned použít a lze jej nanášet ručním postřikovačem, malířským válečkem, nebo štětcem.

Veškeré přilehlé povrchy, které nejsou ošetřeny výrobkem musí být chráněny.

V době aplikace by měl být povrch suchý.

Aplikujte v nejchladnějších podmínkách během dne.

Práci nezačínajte pokud je podlaha vystavena přímému slunečnímu svitu.

Aplikujte při teplotě v rozmezí 10°C - 25°C.

Před aplikací přípravku musí být vypnuto podlahové vytápění.



1. Přípravek by se měl nanášet dostatečně a rovnoměrně na celou plochu dokud není povrch dostatečně pokrytý (nikde nesmí zůstat suché místo). Pokud budete přípravek aplikovat na větší plochu, rozdělte práci na dvě a více částí.
2. Povrch jemně natírejte kartáčem nebo válečkem po dobu minuty dokud se neobjeví bublinky.
3. Počkejte 2 minuty a poté celou plochu znova vykartáčujte abyste se ujistili, že je přípravek řádně aplikovaný a rovnoměrně rozprostřený.
4. Po 10 minutách odstraňte roztok suchým hadrem, mopem nebo vysavačem na mokré vysávání.
5. Povrch opláchněte čistou vodou abyste zastavili reakci přípravku.
6. Suchým hadrem, nebo vysavačem na mokré vysávání podlahu vysušte a znovu opláchněte vodou.
7. V případě, že není dosaženo uspokojivého účinku, postup zopakujte.

Po aplikaci přípravku dle instrukcí, povrch splňuje bezpečnostní požadavky dle Německých norem DIN 51097, DIN, 51130, DIN 51131.

Doporučení:

Před zahájením prací je potřeba provést zkoušku na malé ploše aby se ověřil účinek.

U černé žuly je nutné 2-3krát provést zkoušku. Některé typy žuly mohou získat saténový efekt.

Dodržujte bezpečnostní opatření a mějte před zahájením práce bezpečnostní pomůcky, jako jsou brýle, ochranné rukavice a respirátor.

Výrobek může dráždit pokožku a oči, při aplikaci je nutné zajistit dobré větrání místnosti.

Pokud dojde ke styku s očima vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Chraňte oko, které není podrážděné a vyjměte kontaktní čočky. Vyhněte se silnému proudu vody, vyměňte sterilní obvaz. Okamžitě volejte očního lékaře.

Zabraňte kontaminaci prostředí, nevypouštějte do kanalizace.

Nedoporučuje se kombinovat s jinými výrobky.

Po použití nádobu nevyhazujte, protože může způsobit znečištění životního prostředí.

Tyto informace představují základní pokyny pro používání výrobku a nezbavují povinnosti provádět práce v souladu se stavebními předpisy, ochrannými směrnicemi, bezpečnostními a hygienickými předpisy.

Přípravek se nesmí používat za deště, ani za mrazu. Vhodná teplota vzduchu 5°C do 30°C.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Produkt obsahuje: alkohol, C 12-15, ethoxyláty, fluorovodík.

Technické parametry:

Jedná se o vodný, bezbarvý roztok (jemně modré zbarvení)

Vůně charakteristická

Hustota přibližně 1

pH přibližně 3.5

Pokrytí 5-8 m²

Trvanlivost protiskluzového účinku 6 až 24 měsíců

Balení: 1L / 5L

Datum spotřeby: Do 36 měsíců od data výroby.

Skladování v suchu a v originálním neotevřeném balení při teplotě od +5°C do 30°C - Chraňte před přehřátím. Jedná se o produkt na vodní bázi = při teplotách pod 0°C zamrzá.

Dovozce:

Protiskluzu.cz

Ing. Miroslav Osička

Stanislavského 582/10 721 00

Ostrava - Svinov

telefon: + 420 731 898 812

e-mail: info@protiskluzu.cz

